



cordstrap

PRODUCTO

CORDSTRAP

FLEJE COMPUESTO

El fleje compuesto de poliéster con certificación GL de Cordstrap proporciona una solución de alta calidad, fiable y resistente para asegurar todo tipo de productos, formas y tamaños para su transporte, por pesados, frágiles o caros que sean.

La combinación de experiencia en diversidad de aplicaciones y un conocimiento líder en el mercado de la protección de la carga permite a los expertos de Cordstrap demostrar la mejor manera de aplicar nuestra amplia gama de soluciones de flejado para sus requisitos específicos de sujeción de la carga de la forma más oportuna y fiable.

CARACTERÍSTICAS

- Gran fuerza de sujeción: hasta 2600 daN / 5850 lbf.
- Eficacia extremadamente alta de la unión del fleje y la hebilla.
- Amplia gama de tensores disponibles: manuales, a batería y neumáticos.
- Amplia gama de accesorios para garantizar la mejor solución para cada aplicación.
- Todas las soluciones de flejado compuesto de Cordstrap han sido testadas y certificadas por Germanischer Lloyd.

FUERTE



El fleje compuesto de poliéster Cordstrap, junto con la hebilla de acero galvanizado de alta calidad, proporcionan una resistencia óptima en todas las aplicaciones de sujeción de cargas y ofrecen un excelente rendimiento incluso en temperaturas y circunstancias extremas.

FIABLE



La combinación de flejes y hebillas Cordstrap facilitan el método de cierre más consistente y fiable para proteger los productos, proporcionando una verdadera tranquilidad al remitente y al destinatario.

SEGURO



Fabricado con material no abrasivo, el fleje compuesto es seguro y fácil de usar. No dañará los productos en tránsito y es seguro de aplicar y retirar.



ESPECIFICACIONES DE LA SOLUCIÓN DE FLEJE COMPUESTO

SOLUCIONES ESTÁNDAR

TIPO DE FLEJE	TIPO DE HEBILLA	TENSOR MANUAL	RESISTENCIA A LA ROTURA*	ANCHO
CC 40/2	CB 4 N	CT 20	325 daN / 730 lbf	13mm / 1/2"
CC 40	CB 4	CT 20	480 daN / 1080 lbf	13mm / 1/2"
CC 50/2	CB 5 L	CT 20	400 daN / 900 lbf	16 mm / 5/8"

SOLUCIONES INTERMEDIAS

TIPO DE FLEJE	TIPO DE HEBILLA	TENSOR MANUAL	RESISTENCIA A LA ROTURA*	ANCHO
CC 50	CB 5	CT 20	680 daN / 1530 lbf	16 mm / 5/8"
CC 55	CB 5 S	CT 20	880 daN / 1980 lbf	16 mm / 5/8"
CC 55 UF	CB 5 S	CT 20	880 daN / 1980 lbf	16 mm / 5/8"
CC 60/2	CB 6 L	CT 20	480 daN / 1080 lbf	19 mm / 3/4"
CC 60	CB 6	CT 20	760 daN / 1710 lbf	19 mm / 3/4"

SOLUCIONES PESADAS

TIPO DE FLEJE	TIPO DE HEBILLA	TENSOR MANUAL	TENSOR DE BATERÍA	TENSOR NEUMÁTICO	RESISTENCIA A LA ROTURA*	ANCHO
CC 65	CB 6 S	CT 25	CBT 35	N/A	1000 daN / 2250 lbf	19 mm / 3/4"
CC 65 UF	CB 6 S	CT 25	CBT 35	N/A	1000 daN / 2250 lbf	19 mm / 3/4"
CC 69	CB 6 XHD	CT 40	CBT 35	N/A	1440 daN / 3240 lbf	19 mm / 3/4"
CC 69 UF	CB 6 XHD	CT 40	CBT 35	N/A	1440 daN / 3240 lbf	19 mm / 3/4"
CC 85/4	CB 8 L	CT 40	CBT 35	N/A	1000 daN / 2250 lbf	25 mm / 1"
CC 85	CB 8	CT 40	CBT 35	N/A	1250 daN / 2810 lbf	25 mm / 1"
CC 85 UF	CB 8	CT 40	CBT 35	N/A	1250 daN / 2810 lbf	25 mm / 1"
CC 86	CB 8	CT 40	CBT 35	CT 35 PN	1500 daN / 3370 lbf	25 mm / 1"
CC 86 UF	CB 8	CT 40	CBT 35	CT 35 PN	1500 daN / 3370 lbf	25 mm / 1"
CC 89	CB 8	CT 40	CBT 35	CT 35 PN	2080 daN / 4680 lbf	25 mm / 1"
CC 89 UF	CB 8	CT 40	CBT 35	CT 35 PN	2080 daN / 4680 lbf	25 mm / 1"
CC 105/6	CB 10 L	CT 40	CBT 35	CT 35 PN	1800 daN / 4050 lbf	32 mm / 1.1/4"
CC 105/6 UF	CB 10 L	CT 40	CBT 35	CT 35 PN	1800 daN / 4050 lbf	32 mm / 1.1/4"
CC 105	CB 10	CT 40	CBT 35	CT 35 PN	2600 daN / 5850 lbf	32 mm / 1.1/4"
CC 105 UF	CB 10	CT 40	CBT 35	CT 35 PN	2600 daN / 5850 lbf	32 mm / 1.1/4"

Todas las soluciones de poliéster compuesto de Cordstrap han sido testadas y certificadas por Germanischer Lloyd
Rango de temperaturas Soluciones estándar, intermedias y pesadas: 5°C - 80°C / 41°F - 176°F
Rango de temperaturas Soluciones UltraFlex (UF) intermedias y pesadas: -20°C - 30°C / -4°F - 86°F

*La resistencia a la rotura es la resistencia total del sistema basada en el uso con el tipo de hebilla de fleje recomendado.